

	TESTS	NORME	UNITE	SM/ST	VALEUR MOYENNE	ECART TYPE
TEXTURE	Grammage	NFT 54-101	g/m ²		135,1	1,4
	Epaisseur		µm		218,6	4,1
	Densité (23°C)	ASTM D. 1505	g/cm ³		1,395	
PROPRIETES MECANIQUES	Résistance à la rupture par traction	ASTM D.882	daN/mm ²		18	
	Déformation à la rupture		%		140	
POROSITE AIR/EAU	Cobb 60s.	T441-OM98	g/m ²	recto	10	
			g/m ²	verso	10	
FROTTEMENT	Coefficient de frottement statique	ISO 8295		SM	0,99	0,09
	Angle de décrochement		°	SM	44,7	
SANTE	Toxicité				Nulle	
	Irritation				Nulle	
	Aptitude au contact alimentaire	Reg. N°CE 1935/2004			Exempt d'aptitude au contact alimentaire dans les conditions normales d'utilisation	
ENVIRONNEMENT	Réutilisation	NF 13429			Oui	
	Pourcentage de recyclé	Mesuré	%		0	