



STOP GLISS SG1-60

FROTTEMENT

Angle de glissement 42° (NF Q03-083, 1993 *)

** Mesure effectuée dans les conditions de la norme NF Q03-083, antiglisse contre carton recyclé. Le coefficient de frottement est donné à titre indicatif. Les propriétés en frottement sont dépendantes de la surface, du poids du produit et de sa dimension. Un test est indispensable pour valider le produit dans les conditions réelles d'utilisation.*

TESTS	NORMES	VALEURS	TOLÉRANCE
Grammage	ISO 536	90 g/m ²	± 5%
Épaisseur	ISO 534	84,5 µm	± 5%
Résistance en traction	ISO 1924-2	SM 5,2 kN/m	± 0,2 kN/m
		ST 2,7 kN/m	
Résistance en éclatement	ISO 2758	245 kPa	± 30 kPa

ENVIRONNEMENT

- Valorisable énergétiquement
- Réutilisable

SANTÉ

- Non toxique
- Non irritant

RÈGLEMENTAIRE

- Conforme à la Directive Emballage
- Conforme au Règlement REACH
- Apte au contact alimentaire direct (sec et humide)