



Carton ondulé cannelure E

FROTTEMENT

Angle de glissement 44° (NF Q03-083, 1993 *)

Selon les propriétés en frottement requises, l'antiglisse peut être décliné sous plusieurs versions. L'efficacité antiglisse reste la même, concentrée sur les zones enduites.


TESTS			TOLÉRANCE
Poids total	434 g/m ²		± 5%
Épaisseur	1,8 mm		± 5%
Force d'éclatement	720 kPa		± 5%
Compression ECT	4,4 kN/m		± 5%
Dimensions	Format déterminé avec le commercial		± 2%

* Mesure effectuée dans les conditions de la norme NF Q03-083, antiglisse contre carton recyclé. Le coefficient de frottement est donné à titre indicatif. Les propriétés en frottement sont dépendantes de la surface, du poids du produit et de sa dimension. Un test est indispensable pour valider le produit dans les conditions réelles d'utilisation.

RÈGLEMENTAIRE

- Conforme à la Directive Emballage
- Conforme au Règlement REACH

ENVIRONNEMENT

- Issus de fibres recyclées 
- Entièrement recyclable
- Produit réutilisable
- Version FSC disponible sur demande

SANTÉ

- Non toxique
- Non irritant