



FROTTEMENT

Angle de glissement 36° (NF Q03-083, 1993 *)

TESTS	100%		TOLÉRANCE
Direction de la cannelure	Transversale		
Poids de la composition	Couverture supérieure	175 g/m2	± 5%
	Cannelure	95 g/m2	± 5%
Poids total	270 g/m2		± 5%
Compression à plat	877 kN/m		± 5%
Compression sur chant	351 kN/m		± 5%
Dimensions	Disponible en feuilles ou rouleaux		± 2%

* Mesure effectuée dans les conditions de la norme NF Q03-083, antiglisse contre carton recyclé. Le coefficient de frottement est donné à titre indicatif. Les propriétés en frottement sont dépendantes de la surface, du poids du produit et de sa dimension. Un test est indispensable pour valider le produit dans les conditions réelles d'utilisation.

RÈGLEMENTAIRE

- Conforme à la Directive Emballage
- Conforme au Règlement REACH

ENVIRONNEMENT

- Issus de fibres recyclées
- Entièrement recyclable
- Produit réutilisable



SANTÉ

- Non toxique
- Non irritant