



STICK'N GRIP

70g/m²

FROTTEMENT

Angle de glissement 40° (NF Q03-083, 1993 *)

100% antiglisse recto et autocollant au verso

TESTS	NORMES	100%
Grammage	ISO 536	95 g/m ²
Epaisseur du film		50 µ
Force de traction à la rupture	ASTM D.882	18 dnN/mm ²
Elongation à la rupture	ASTM D.882	140 %
Opacité	ASTM D.1003	12 %
Coefficient de frottement	NF Q 03-083	0,86

* Mesure effectuée dans les conditions de la norme NF Q03-083, antiglisse contre carton recyclé. Le coefficient de frottement est donné à titre indicatif. Les propriétés en frottement sont dépendantes de la surface, du poids du produit et de sa dimension. Un test est indispensable pour valider le produit dans les conditions réelles d'utilisation.

RÈGLEMENTAIRE

- Conforme à la Directive Emballage
- Conforme au Règlement REACH

ENVIRONNEMENT

- Produit réutilisable

SANTÉ

- Non toxique
- Non irritant