



# CLEAR GRIP

# 105g/m<sup>2</sup>(75µm)

## FROTTEMENT

Angle de glissement 44,7° (NF Q03-083, 1993 \* )

TESTS	NORMES	100%
Grammage	NFT 54-101	135,1 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur		218,6 µm
Densité (23°C)	ASTM D.1505	1,395 g/cm <sup>3</sup>
Résistance en traction	ASTM D. 882	180 N/mm <sup>2</sup>
Déformation à la rupture		140 %
Cobb 60s.	T441-OM98	10 g/m <sup>2</sup>
Coefficient de frottement statique	ISO 8295	0,99

\* Mesure effectuée dans les conditions de la norme NF Q03-083, antiglisse contre carton recyclé. Le coefficient de frottement est donné à titre indicatif. Les propriétés en frottement sont dépendantes de la surface, du poids du produit et de sa dimension. Un test est indispensable pour valider le produit dans les conditions réelles d'utilisation.

### RÈGLEMENTAIRE

- Conforme à la Directive Emballage
- Conforme au Règlement REACH

### ENVIRONNEMENT

- Produit réutilisable

### SANTÉ

- Non toxique
- Non irritant