




STOP GLISS 300

FROTTEMENT

Angle de glissement 44°(NF Q03-083, 1993 *)

Selon les propriétés en frottement requises, l'antiglisse peut être décliné sous plusieurs versions. L'efficacité antiglisse reste la même, concentrée sur les zones enduites.

TESTS	NORMES	100%	BAAD	BAND	Square	TOLÉRANCE
Grammage papier	ISO 536	300 g/m ²				± 5%
Épaisseur	ISO 534	586 µm				± 5%
Résistance en traction	ISO 1924-2	SM	12 kN/m			
		ST	5 kN/m			
Résistance en éclatement	ISO 2758	409 kPa				± 31 kPa

* Mesure effectuée dans les conditions de la norme NFQ03-083, antiglisse contre carton recyclé. Le coefficient de frottement est donné à titre indicatif. Les propriétés en frottement sont dépendantes de la surface, du poids du produit et de sa dimension. Un test est indispensable pour valider le produit dans les conditions réelles d'utilisation.

RÈGLEMENTAIRE

Conforme à la Directive Emballage
Conforme au Règlement REACH
Utilisable dans le domaine de l'agroalimentaire

ENVIRONNEMENT

Issus de fibres recyclées
Entièrement recyclable
Produit réutilisable
Certifié FSC



SANTÉ

Non toxique
Non irritant